

# PRODUKTDATENBLATT

## Ganzlin AG – GL ANTI-GRAFFITI

### Anwendung:

Hochwetterbeständiges OH-Polyester-Beschichtungspulver vorzugsweise für die Spezialbeschichtung von z.B. Fassadenelementen und Lärmschutzwänden. **TGIC – frei!**

### Eigenschaften:

Polyesterpulver für die Herstellung von glänzenden Lackfilmen mit einer sehr guten, permanenten **Antigraffiti-Wirkung**, hoher Witterungsbeständigkeit sowie ausgezeichneter Chemikalien- und Lösemittelbeständigkeit. Getestet wurden unterschiedliche Graffiti Entferner, jedoch empfehlen wir, jeden Entferner ggf. auf Wirksamkeit und Eignung zu testen.

### Farbeinstellung:

Nach Kundenwunsch, wobei für die Gewährleistung der hohen Licht- und Wetterechtheit nur sorgfältig ausgewählte und geprüfte Pigmente verwendet werden.

### Vorbehandlung:

Abhängig von den Ansprüchen hinsichtlich Haftung und Korrosionsbeständigkeit des Endproduktes und der Qualität des Untergrundes/Substrates kann wie folgt gewählt werden:

|                               |                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Stahl:</u>                 | entfetten, strahlen, eisenphosphatieren oder zinkphosphatieren                                            |
| <u>Aluminium:</u>             | entfetten, strahlen, passivieren oder chromatieren nach DIN 50939 bzw. geeignete chromfreie Vorbehandlung |
| <u>verzinkte Untergründe:</u> | entfetten, strahlen, zinkphosphatieren oder chromatieren bzw. geeignete chromfreie Vorbehandlung          |

### Verarbeitung:

Elektrostatische Beschichtung (EPS) bei Verarbeitungsspannung von 30 bis 100 kV. Die einschlägigen **Sicherheitsvorschriften** (Richtlinien der BGV D25, des VDE, der VDM) und unser EU-Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten und einzuhalten.

Es ist zu beachten, dass die Mindestschichtdicke, um ausreichende Deckkraft zu erreichen, vom Farbton abhängig ist. Eine entsprechende Schichtdickenempfehlung, die in Anlehnung an die VdL-RL 10 erarbeitet wurde, stellen wir auf Anfrage zur Verfügung.

### Einbrennbedingungen gemäß DIN 55990-4:

10 – 15 min Haltezeit bei 200 °C Objekttemperatur

### Lagerfähigkeit:

6 Monate ab Auslieferung bei trockener Lagerung nicht über 25°C, ohne Einwirkung von Heizungswärme und Sonneneinstrahlung!

## PRODUKTDATEN:

Die Prüfung der **technologischen** Werte und der Beständigkeiten wurde an Filmdicken von  $70 \pm 10 \mu\text{m}$  auf chromatiertem 0,7 mm Aluminiumblech vorgenommen.

|                                            |                                          |                                                             |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Dichte</b>                              | DIN EN ISO 2811-1                        | 1,2 - 1,7 g/cm <sup>3</sup> (je nach Farbton)               |
| <b>Reflektometerwert</b>                   | DIN EN ISO 2813<br>Einfallwinkel 60°     | 90 ± 10                                                     |
| <b>Gitterschnitt</b>                       | DIN EN ISO 2409                          | Gt 0A                                                       |
| <b>Dornbiegeprüfung</b>                    | DIN EN ISO 1519                          | ≤ 4 mm                                                      |
| <b>Tiefung</b>                             | DIN EN ISO 1520                          | > 6 mm                                                      |
| <b>Buchholzhärte</b>                       | DIN EN ISO 2815                          | > 80                                                        |
| <b>Impact Test</b>                         | ASTM D 2794                              | > 30 inchpound                                              |
| <b>Schneiden, Bohren, Fräsen</b>           |                                          | Ohne Beschädigung möglich                                   |
| <b>Wetterbeständigkeit</b><br>(QUV, 300 h) | DIN EN ISO 11507                         | relativer Restglanz (60 °) > 50%                            |
| <b>Lichtechtheit</b>                       | DIN EN ISO 105-B02                       | ≥ 7                                                         |
| <b>Mörtelbeständigkeit</b>                 | ASTM C 207                               | nach 24h Mörtel leicht und rückstandsfrei<br>entfernbar     |
| <b>Salzprühtest</b>                        | DIN EN ISO 9227                          | Nach 1000h Unterwanderung ≤ 1 mm,<br>keine Blasenbildung    |
| <b>Kondenswasser-<br/>konstantklima</b>    | DIN EN ISO 6270-2                        | Nach 1000h Unterwanderung ≤ 1mm,<br>keine Blasenbildung     |
| <b>Kondenswasser-<br/>wechselklima</b>     | DIN EN ISO 3231<br>0,2 l SO <sub>2</sub> | Nach 30 Runden Unterwanderung ≤ 1mm,<br>keine Blasenbildung |

### Verpackung:

15 kg Polyethylensack im Einwegkarton

Die in unserem Produktdatenblatt gegebenen Hinweise in Wort und Schrift erfolgen nach bestem Wissen und entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Diese Hinweise sind unverbindlich. Sie begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag.

Sie entbinden den Anwender nicht davon, unser Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Unsere Haftung richtet sich ausschließlich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen.