

Metallic- Pulverlacke

Vor erstmaliger Beschichtung und bei der Verarbeitung von Metall- Effekt- Pulver empfehlen wir vor und während der Beschichtung:

- **Die Wareneingangskontrolle, sowie die Prozessüberwachung müssen so geführt werden, dass Reklamationen ausgeschlossen werden können**
- **Pistoleneinstellungen prüfen und optimieren, Spannung eher im höheren Bereich, 70-90 KV wählen.**
- **Im Bedarfsfalle die Eignung des Pulvers für Betrieb mit Rückgewinnung prüfen**
- **Nur elektrostatische Beschichtung empfohlen. Eignung Triboaufladung nicht gewährt**

Aus produktionstechnischen Gründen sind bei Lieferungen Abweichungen zur Vorlage bzw. Vorcharge nicht auszuschließen