

# PRODUKTDATENBLATT

## Ganzlin AP – MA 122 Grobstruktur

### Anwendung:

Wetter- und lichtbeständiges Niedrigtemperatur - Polyester - Beschichtungspulver für Industriebeschichtungen, wie z.B. Schaltschränke, Maschinenabdeckteile, Zuananlagen o.ä..

### Eigenschaften:

Polyesterpulver in Grobstruktur matt, mit gutem Eindringvermögen, für die Herstellung von Lackfilmen mit gleichmäßiger Struktur der Oberfläche.

### Farbeinstellung:

Nach Kundenwunsch, wobei für die erreichbare gute Lichtechtheit nur sorgfältig ausgewählte, geprüfte Pigmente verwendet werden.

### Vorbehandlung:

Abhängig von den Ansprüchen hinsichtlich Haftung und Korrosionsbeständigkeit des Endproduktes und der Qualität des Untergrundes/Substrates kann wie folgt gewählt werden:

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <u>Stahl:</u>                 | entfetten, strahlen, eisenphosphatieren oder zinkphosphatieren   |
| <u>Aluminium:</u>             | entfetten, strahlen, passivieren oder chromatieren nach DIN 50939<br>bzw. geeignete chromfreie Vorbehandlung |
| <u>verzinkte Untergründe:</u> | entfetten, strahlen, zinkphosphatieren oder chromatieren<br>bzw. geeignete chromfreie Vorbehandlung          |

### Verarbeitung:

Elektrostatische Beschichtung (EPS) bei Verarbeitungsspannung von 30 bis 100 KV. Die einschlägigen Sicherheitsvorschriften (Richtlinien der BGV D25, des VDE, der VDM) und unser EU-Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten und einzuhalten.

Empfohlene Schichtdicke: 100 µm ± 10 µm

Hinweis: Die Strukturausbildung ist stark von der Schichtdicke abhängig!

### Einbrennbedingungen gemäß DIN 55990-4:

15 – 20 min Haltezeit bei 160°C Objekttemperatur  
5 – 15 min Haltezeit bei 180°C Objekttemperatur

### Lagerfähigkeit:

12 Monate ab Auslieferung bei trockener Lagerung nicht über 25°C, ohne Einwirkung von Heizungswärme und Sonneneinstrahlung.

## PRODUKTDATEN:

Die Prüfung der **technologischen** Werte und der Beständigkeiten wurde an Filmdicken von 60 - 80 µm auf zinkphosphatiertem 0,8 mm Stahlblech vorgenommen.

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Dichte</b>                           | DIN EN ISO 2811-1                        | 1,3 - 1,6 g/cm <sup>3</sup> (je nach Farbton)                |
| <b>Dornbiegeprüfung</b>                 | DIN EN ISO 1519                          | ≤ 8 mm   |
| <b>Tiefung</b>                          | DIN EN ISO 1520                          | > 4 mm   |
| <b>Buchholzhärte</b>                    | DIN EN ISO 2815                          | > 80   |
| <b>Lichtechtheit</b>                    | DIN EN ISO 105-B02                       | ≥ 6  |
| <b>Salzsprühtest</b>                    | DIN EN ISO 9227                          | nach 240 h Unterwanderung ≤ 1 mm,<br>keine Blasenbildung     |
| <b>Kondenswasser-<br/>konstantklima</b> | DIN EN ISO 6270-2                        | nach 240 h Unterwanderung ≤ 1mm,<br>keine Blasenbildung      |
| <b>Kondenswasser-<br/>wechselklima</b>  | DIN EN ISO 3231<br>0,2 l SO <sub>2</sub> | nach 10 Runden Unterwanderung ≤ 1 mm,<br>keine Blasenbildung |

### Verpackung:

15 kg Polyethylensack im Einwegkarton

---

Die in unserem Produktdatenblatt gegebenen Hinweise in Wort und Schrift erfolgen nach bestem Wissen und entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Diese Hinweise sind unverbindlich. Sie begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag.

Sie entbinden den Anwender nicht davon, unser Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Unsere Haftung richtet sich ausschließlich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen.